

# CREST

SIEMPRE FIRMES

## Juntacrest ultramax®

Junteador base cemento sin arena sílica con sellador y fungicida integrados; especialmente formulado para instalaciones menores o iguales a 3 mm. Tiene una amplia variedad de colores, una alta resistencia a la compresión y a la abrasión, además de ofrecer protección contra la formación de microorganismos tan comunes en un ambiente húmedo.



HT

**Excelente trabajabilidad para su instalación • Excelente adherencia a materiales de construcción • Elaborado con bactericidas, que evitan la formación de hongos • Emboquilla y sella en la misma aplicación • Gran durabilidad y versatilidad en Colores • Gran facilidad de limpieza durante la instalación • Cumple y excede ANSI A 118.7**

**USOS RECOMENDADOS:** Para emboquillar juntas menores a 3 mm, en todo tipo de recubrimientos.

Presentación	5 kg
Color	30 colores
Tiempo de Almacenaje	18 meses
Temperatura de Aplicación	6-39° C
Proporción de Agua en la mezcla para 5 kg	1.5 a 1.7 L
Contracción promedio a los 7 días	< 2 %
Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar a 28 días	< 34 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la Flexión promedio en condiciones estándar a 7 días	< 68 kg/cm <sup>2</sup>
Absorción de agua	< 5 %
Resistencia a la Compresión promedio a 28 días	300 kg/cm <sup>2</sup>
Rendimiento Promedio en 10 kg (ver tabla al reverso)	

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño de la pieza, llana a utilizar, nivelación del sustrato, practicas de aplicación y desperdicio.



## Características

TipodeAbsorciondeAgua	Alta, media, baja y nula AA
LosetasRecomendadas	Cerámica, porcelanica y pétrea
SustratosRecomendados	Cemento:arena, Ceramica, porcelanica y petrea
Tipo de uso	Interior y exterior
Tipo de trafico	Residencial, industrial y comercial

## Rendimiento promedio 10 kg

Formato (cm)	Ancho de boquilla	
	2 mm	3 mm
1x1	1.2	0.8
2.5x2.5	3.0	2.0
20x20	23.2	15.5
30x30	35.2	23.5
40x40	40.3	31.0
45x45	45.5	35.0
50x50	58.5	39.0
60x60	70.2	46.8

## Llanas recomendadas

Llanas de esponja, hule o neopreno.

## Recomendaciones especiales

- Mantenga el área donde se aplicó JuntaCREST Ultramax libre de tráfico, por lo menos las primeras 24 horas.
- En instalaciones de azulejo en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es recomendable preparar el JuntaCREST Ultramax con ADICREST MP-PLUS®, diluido al 50%, para obstruir el paso del agua a la instalación. Este tipo de instalaciones requieren de un mínimo de 14 días para ser llenadas con agua.
- Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.
- Si va a emplear ADICREST MP-PLUS en temperaturas superiores a 35° C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS y 50% de agua limpia.

## Limpieza y preparacion del sustrato

- JuntaCREST Ultramax deberá ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación del recubrimiento, cuidando que el adhesivo ya esté seco y las losetas bien fijas, con excepción de adhesivos de fraguado rápido como CREST Rápido® y CREST Piso sobre Piso Rápido®, donde la boquilla se puede aplicar 3 horas después de haber realizado la instalación. Cuando emplee CREST Piso sobre Piso® como adhesivo, es necesario esperar cuando menos 48 hrs. para emboquillar. Si la temperatura es menor a 10°C, espere 72 horas. Consulte la hoja técnica del adhesivo utilizado.
- Los espacios entre las losetas deberán estar limpios y libres de agua,

polvo, grasa, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza que pudiera causar cambio de color o tono en la boquilla.

## Preparación de la mezcla

- Para obtener mejores resultados, es preferible que la misma persona mezcle y prepare el JuntaCREST Ultramax durante toda la instalación.
- Vacíe en un recipiente de 1.5 a 1.7 litros de agua limpia por caja de 5 kg.
- Agregue una caja de 5 kg de JuntaCREST Ultramax.
- Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea.
- Deje reposar la mezcla durante 10 minutos.
- Mezcle de nuevo y el JuntaCREST Ultramax quedará listo para su uso.
- Si el material llega a tornarse rígido antes de usarlo todo (aproximadamente 1 hora), mezcle nuevamente, sin agregar agua para seguir utilizándolo. Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación de agua del material, provocando un secado prematuro.

## Procedimiento de aplicación

- Humedezca ligeramente la superficie de las losetas con una esponja húmeda.
- Con una llana de esponja dura o rastrillo plástico, distribuya el JuntaCREST Ultramax en forma diagonal, presionando para que la mezcla pueda entrar en las juntas, cuidando quede bien compacta y libre de espacios vacíos, hendiduras o fisuras.
- Remueva el exceso de JuntaCREST Ultramax de la superficie de la loseta con la llana de esponja dura con movimientos diagonales a la junta, mientras el JuntaCREST Ultramax está aún fresco.
- La superficie de JuntaCREST Ultramax puede ser nivelada o enrasada al borde de la loseta.

## Limpieza

- Para realizar la limpieza después de la instalación permita que el JuntaCREST Ultramax adquiera firmeza suficiente para evitar dañarlo, usualmente 30 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad relativa.
- Con un trapo o esponja limpia y húmeda, limpie la superficie de las losetas en forma diagonal al sentido de la junta, enjuagando periódicamente el trapo o esponja en agua limpia.
- Después de aplicar el JuntaCREST Ultramax deberá esperar 24 horas para utilizar la instalación.

## Limitaciones

Es importante no utilizar este producto en áreas expuestas a ácidos, químicos y manchas constantes, en este caso se recomienda realizar el emboquillado con Epoxy CREST 2020®, disponible en 5 colores.

## Ingredientes

Cemento Portland 65997-15-1, Carbonato de Calcio 471-34-1, Oxido de Hierro 1309-31-1, Pigmento Rojo 2425-85-6. Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

## Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque.

Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto. Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

**ADVERTENCIA:  
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema respiratorio. Contien ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos.

**Precauciones**

Ojos: lave con abundante agua durante 15 minutos, Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: dirígase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada via oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel.

Almacene en lugar fresco y seco.

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

**Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000**

**LEED**

MR-5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED	si
Porcentaje Regional;Contribuyente Promedio (%)	si
Contribuyente Promedio (%)'	100
Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento	si
VOC (g/L less water)	0

**COLORES\***

▼ Negro		▼ Ebano	
▼ Índigo		▼ Caribe	
▼ Acero		▼ Verde Bosque	
▼ Platino		▼ Piña	
▼ Plata		▼ Verde Seco	
▼ Chocolate		▼ Gamuza	
▼ Barro		▼ Arcilla	
▼ Cacao		▼ Adobe	
▼ Moka		▼ Cantera	
▼ Uva		▼ Hueso	
▼ Ladrillo		▼ Champagne	
▼ Mandarina		▼ Crema	
▼ Naranja		▼ Marfil	
▼ Cajeta		▼ Arena	
▼ Rosa		▼ Blanco	

\*Los colores de las boquillas que aparecen son representativos; pueden variar por motivos de impresión y diferir del color del producto. Consulte el muestrario físico con su distribuidor.

**Oficinas Generales**

Pedro Ramírez Vázquez  
No. 200-1 Col. Valle Oriente  
66269 Garza García, N.L.  
Tel. (81) 8047 5000  
Fax (81) 8047 5001

**Planta Guadalajara**

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. 44940  
Tels. (33) 3134 5600

**Planta Monterrey**

Carretera a Saltillo km. 339,5  
Santa Catarina, N.L. 66350  
Tel. (81) 8220 5050  
Fax (81) 8336 3515

**Planta Chihuahua**

Gral. Rosalío Hernández No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. 31110  
Tel. (614) 424 1412  
Fax (614) 424 1420

**Oficinas México**

Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, D.F. 11580  
Tel. (55) 2581 5400

**Planta Morelia**

Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich.  
Tel. y Fax (443) 327 3590  
(443) 327 3653

**Planta Tizayuca**

Camino a Huitzila s/n  
Col. Huitzila  
Tizayuca, Hgo. 43800  
Tel. (779) 100 5500  
01-800-715-7618

**Planta Guatemala**

24 Calle Final 26-70 "A"  
Zona 12, Atanasio Tzul  
Tels. (502) 2222 2323  
Fax (502) 2222 2307

▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)