



..Máxima Adherencia

Adhesivos del Bajío S. de R.L. de C.V.



..Máxima Adherencia

## JUNTEADOR SIN ARENA. JUNTA ESPECIAL PARA PISO CERAMICO.

**Descripción:** JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000 es un producto a base de cemento Portland con color y aditivos químicos especiales para juntas menores de 3 mm.

**Usos:** JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000 se utiliza para juntar en pisos, azulejos, porcelanato, mármol y productos de baja absorción de humedad.

### Ventajas

- ✓ Resistencia a la abrasión
- ✓ Resistencia a la flexión
- ✓ Resistencia al impacto
- ✓ No agrietamiento
- ✓ Resistencia al desarrollo de hongos
- ✓ Fácil manejo y aplicación

### Aplicación

1. En un recipiente limpio verter 1.5 litros de agua gradualmente junto con el JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000.
2. Mezclar uniformemente hasta obtener una consistencia suave homogénea. Evitar el sobremezclado, pues esto reduce el tiempo de vida en el recipiente del material. Dejar reposar 10 minutos y volver a mezclar sin agregar más agua.
3. Humedecer con una esponja la superficie donde se va a instalar.
4. Introducir el material dentro de las juntas, asegurándose que esté bien compactado y libre de vacíos con una llana de hule duro.
5. Remover el exceso de material de la superficie de las piezas cerámicas en diagonal a las juntas mientras el material continúe fresco.
6. Después de 15 a 30 minutos, usar una esponja húmeda para limpiar la superficie de las piezas cerámicas en movimientos diagonales a las juntas y volver a limpiar una o dos horas después con una tela limpia y seca.
7. Dejar secar 24 horas antes de liberar el tráfico sobre la superficie instalada.

**Rendimiento:** El rendimiento del JUNTEADOR ADE1000 varía de acuerdo a la superficie en que se aplique y al espesor de junta que se utilice.

| Dimensiones del piso |         | Rendimiento             |        |        |        |
|----------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                      |         | Dimensiones de la junta |        |        |        |
| Tamaño               | Espesor | 1mm                     | 2 mm   | 3 mm   | 4 mm   |
| 20x20 cm             | 10 mm   | 60 m                    | 40 m   | 30 m   | 24 m   |
| 20x20 cm             | 13 mm   | 46.1 m                  | 30.8 m | 23.1 m | 18.4 m |
| 30x30 cm             | 10 mm   | 52.5 m                  | 31.5 m | 26.2 m | 21 m   |
| 30x30 cm             | 13 mm   | 40.4 m                  | 26.9 m | 20.2 m | 16.2 m |

**Presentación:** JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000 se presenta en caja de 5 kg.

**Color:** JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000 se presenta en color M Brown, Marfil, Marfil Claro, Beige, Azul, Azul Ultramar, Chocolate, Gris, Blanco, Amber, Red, Caoba, Negro, Tang, Verde, y Salmón.

**Ajustabilidad:** JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000 permanecerá trabajable por un lapso de 1 hora dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación. No aplicar este producto a temperaturas menores de 5°C o mayores de 35°C.

### Especificaciones técnicas

|  |   |
|--|---|
| Duración de mezcla en cubeta .....         | 1 hora  |
| Fraguado inicial .....                     | 1 a 3 horas                                       |
| Fraguado final.....                        | 3 a 5 horas                                       |
| Curado inicial.....                        | 24 horas  |
| Curado final.....                          | 14 días   |
| Tiempo de almacenaje.....                  | 6 meses (almacenado en un lugar libre de humedad) |
| Tiempo para uso después de instalarlo..... | 24 horas  |
| Resistencia a la temperatura.....          | 30°C – 80°C                                       |

**Recomendaciones:** Utilizar en una superficie libre de polvo y grasa, siempre agua limpia, así como controlar la cantidad de agua, ya que el exceso disminuye las propiedades mecánicas del material. Mezclar, de ser posible, con una revolvedora para tener una uniformidad mayor en la mezcla. Preparar únicamente la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar máximo en un tiempo de 30 minutos.

**Precauciones:** Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 min y recibir atención médica inmediata.



**Calidad ADE1000:** En ADE1000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de funcionalidad en el producto y servicio. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.