



Máxima Adherencia

Adhesivos del Bajío S. de R.L. de C.V.



Máxima Adherencia

PISO SOBRE PISO. CEMENTO ESPECIAL PARA PISOS Y AZULEJOS DE BAJA Y NULA ABSORCIÓN DE HUMEDAD.

Descripción: PISO SOBRE PISO ADEI000 es un producto elaborado a base de cemento Portland y modificado con resinas y arenas de alta resistencia diseñado para productos de baja y nula absorción de humedad.

Usos: PISO SOBRE PISO ADEI000 se emplea para la instalación de piezas cerámicas, vidriado o no vidriado, mosaico cerámico, piso rústico o piedra natural en muros y pisos exteriores e interiores, también sobre concreto curado, tablaroca, block, tabique y fachaleta.

Ventajas

- ✓ Fácil manejo y aplicación
- ✓ Rapidez de colocación
- ✓ No inflamable
- ✓ Económico
- ✓ Resistente a la humedad
- ✓ No tóxico
- ✓ **Cumplimiento de los requerimientos de calidad de acuerdo a la norma NMX-C-420-1-ONNCE-2017**

Aplicación

1. En una charola o cubeta de plástico, agregar 5 L de agua a 20 kg de **PISO SOBRE PISO ADEI000**.
2. Batir bien la mezcla, dejar reposar 10 minutos y batir nuevamente. No agregar más agua.
3. Extender una porción con una llana la mezcla sobre 1.5 a 2 m² de superficie dejando una capa gruesa.
4. Pasar sobre el adhesivo una llana dentada, dejando surcos perpendiculares a la superficie.
5. Colocar la pieza a adherir libre de polvo u otros agentes que puedan impedir una adecuada adherencia.
6. Golpear ligeramente la pieza con un mazo de hule procurando que quede sumergida en la mezcla adhesiva al menos un 25% de su espesor.
7. Alinear y taquetear antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.
8. Dejar secar 24 horas antes de liberar el tráfico sobre la superficie.

Rendimiento: PISO SOBRE PISO ADEI000 tiene un rendimiento de 3 a 4 m² por saco de 20 Kg, el cual puede variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o al espesor de mezcla que se utilice según las prácticas de instalación.

Presentación: PISO SOBRE PISO ADEI000 se presenta en sacos de 20 Kg en color **GRIS** y **BLANCO**.

Ajustabilidad: PISO SOBRE PISO ADEI000 permanecerá trabajable por un lapso de 10 a 12 min dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación. No aplicar este producto a temperaturas menores de 5°C o mayores de 35°C.

Especificaciones técnicas

Peso volumétrico.....	1.5 kg/L
Factor de agua	26%
Tiempo abierto	20 a 30 minutos
Tiempo de corrección	45 minutos
Deslizamiento.....	0.5 mm
Resistencia a la tensión en condiciones estándar	0.6 N/mm²
Resistencia a la tensión en función del tiempo	0.5 N/mm²
Resistencia a la tensión por envejecimiento de calor	0.8 N/mm²
Resistencia a la tensión posterior a la inmersión en agua....	0.5 N/mm²
Resistencia a la compresión	8 N/mm²
Tiempo de vida útil	6 meses (almacenado en un lugar libre de humedad)
Tiempo de vida útil en cubeta	2 horas

Llanas recomendadas:

¼ x ¼ para losetas de 20x20 cm, ¼ x ¾ para losetas de 30x30 cm, ½ x ½ para losetas con formatos grandes o irregulares.

Precauciones: Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 min y recibir atención médica inmediata.



Calidad ADEI000: En **ADEI000** estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de funcionalidad en el producto y servicio. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.